



**GUERCIO S.p.A.**  
 R.E.A. n.355693 P.IVA 00509750014  
 Via Frejus, 56 - 10043 ORBASSANO - Torino  
 Strada Cebrosa,19 - 10036 SETTIMO TORINESE - Torino  
 Strada Ciriè,177 - 10072 CASELLE - Torino  
 www.guercio-forma.com - forma@guercio-forma.com

## SCHEDA PRODOTTO


IN OTTEMPERANZA ALLA LEGGE 126/91 E AL DL 191/7

LI NEA PRODOTTO

### COPERTURE -GUAINA ARDESIATA



DENOMINAZIONE COMMERCIALE  
GUAINA ARDESIATA



I prodotti impregnati FORMA sono garantiti 10 anni rispettando i parametri di installazione. Tutti i prodotti FORMA impregnati sono trattati in autoclave con liquido esente da cromo e arsenico. (a norma DIN 68800-3) Tutti i travi lamellari FORMA sono prodotti secondo le Norme DIN1052 e EN386



Questo marchio garantisce che il legname utilizzato per i prodotti FORMA è vero legno e proviene da foreste gestite in conformità agli standard ambientali e di riforestazione sotto il diretto controllo dei paesi di origine.

### MATERIALI IMPIEGATI

FORMA propone vari tipi di **Coperture fisse**, Il coppo forte FORMA e i listoni Raskar sono da montare direttamente sulla struttura. Tegole canadesi e guaine ardesiate sono da posizionare su una copertura realizzata con listone perlina o O.S.B. Le strutture, dove non specificato, sono state progettate per l'uso di una copertura leggera. La Ditta GUERCIO S.p.A. declina ogni responsabilità sull'uso non corretto dei materiali proposti. La verifica statica dei carichi e dei problemi urbanistici dovrà essere effettuata da un tecnico abilitato, in funzione alla validità degli appoggi, del carico vento/neve, della copertura e del luogo dell'installazione.

La **Guaina Ardesiata** è una membrana che ha un'autoprotezione realizzata con ardesia in scaglie colorate. La massa impermeabilizzante è costituita da bitume e polimeri plastomerici, mentre l'armatura è un "tessuto non tessuto" di tipo poliestere. Si applica con uno speciale adesivo bituminoso oppure scaldando i due lembi di guaina. La guaina ardesiata è in rotoli da 10 m con altezza 1 m.

#### INFORMAZIONI TECNICHE GUAINA ARDESIATA

MAX PA 4,5 kg/m <sup>2</sup>	UNITA DI MISURA	VALORI
UNI 8202 P 8		
Resistenza a trazione (larghezza provino 50 mm)		
Carico massimo = carico di rottura:		
long.	N	600
trasv.	N	400
Allungamento a rottura		
long.	%	30
trasv.	%	35
UNI 8202 P 15		
Flessibilità a freddo	°C	0/5

Tutte le caratteristiche tecniche e costruttive riportate in modo specifico sui nostri cataloghi in formato cartaceo e web sul sito [www.guercio-forma.com](http://www.guercio-forma.com), sono da considerarsi conformi ai dati relativi alla scheda prodotto.

### INFORMAZIONI - ISTRUZIONI USO E MANUTENZIONE - SMALTIMENTO

# Lavare con acqua, evitare l' impiego di solventi e abrasivi

# Ecologia: al termine dell' utilizzo affidare il prodotto all' azienda comunale di smaltimento

Per ulteriori informazioni sui prodotti consultare i cataloghi specifici presso i nostri Rivenditori o il sito [www.guercio-forma.com](http://www.guercio-forma.com) dove sarà possibile scaricare le schede.